



PENTA CONCENTRADO

Preservador y curador. Protección Integral.

PENTA® CONCENTRADO es de acción preventiva si se aplica antes de instalar la madera y de erradicación-prevención para después de la puesta en obra, cuando las maderas que resultan atacadas, como los pinos, eucaliptos, álamos, cedros, etc.

Evita el ataque de los Insectos:

Coleópteros: *Hylotrupes bajulus* (taladro del pino), *Anobium punctatum* (polilla), *Lyctus brunneus* (polilla).

Himenópteros: *Camponotus* sp (hormiga carpintera), *Sirex* sp (avispa carpintera), *Xylocopa* sp (abeja carpintera).

Isópteros: *Nasutitermes* sp (termita).

Inscripto en el SENASA N°32802.

PREPARACION DE LA SUPERFICIE

La madera a tratar debe estar estacionada, libre de polvo, grasitud y suciedad. Retirar todo tipo de cubrientes (barnices, pinturas, lacas, tintes, stains, etc.). Recomendamos si fuese necesario, reparar agujeros e imperfecciones con **MASILLA PETRILAC**. Maderas decoloradas, ennegrecidas y manchadas, utilizar el Limpiador PETRILAC.

Madera con tratamientos anteriores: eliminar totalmente películas viejas por medio de **REMOVEDOR GEL PETRILAC** o con un enérgico lijado hasta dejar los poros de la madera abiertos para permitir la penetración de PENTA y luego, proceder como madera nueva.

APLICACIÓN

Tratamiento preventivo: en maderas nuevas aplicar una dosis no menor a 1 litro cada 3 a 4 m².

Aplicación a pincel: por lo menos 3 manos abundantes, con un intervalo no inferior a 4 horas entre mano y mano hasta llegar a la dosis de aplicación.

Inmersión: las maderas delgadas deben sumergirse en el preservador por un período de 3 a 5 minutos.

Para maderas más gruesas sumergirlas durante 15 a 30 minutos.

Tratamiento de erradicación-prevención: la dosis de aplicación no será inferior a 1 litro cada 3m².

Aplicación a pincel: por lo menos 3 manos abundantes, con un intervalo no inferior a 8 horas entre mano y mano hasta llegar a la dosis de aplicación procurando penetrar en grietas, fisuras y juntas.

Inyección: realizar orificios en la madera cada 20/30 cm, a una profundidad de 2/3 del espesor de la pieza para poder introducir el preservante. Tapar los orificios con tarugos embebidos en el preservante.

Dejar transcurrir no menos de 24 horas para proceder a aplicar pinturas, barnices, lacas, stains, etc.

PENTA CONCENTRADO no mancha ni colorea, ni tiene efectos nocivos para la madera y elementos en contacto con la misma.

COMPATIBILIDAD

No es compatible con otros preservadores ni con productos solubles en agua. Para su mejor aplicación consultar al Dpto. Técnico.

Nota: QUIMICA del NORTE S.A. no se responsabiliza por los daños que pueda producir el uso de este producto, distinto al indicado en esta etiqueta, por cuanto las condiciones de su aplicación escapan a su control.

ALMACENAMIENTO

Cerrar bien los envases no agotados y no reutilizar los vacíos. Mantener el producto bajo techo, en lugar fresco, seco y ventilado. Temperatura máxima 40°C y mínima 5°C.

Tratamiento de derrames y envases vacíos: En caso de producirse un derrame, cubrir con material absorbente (arena, aserrín, etc), recoger y colocar en contenedores apropiados. No drenar hacia cursos de agua o alcantarillas que conduzcan a estos.

Método de destrucción de envases:

Los envases se inutilizarán perforándolos y comprimiéndolos para evitar su reutilización.

RENDIMIENTO

En maderas nuevas aplicar una dosis no menor a 1 litro cada 3 a 4 m².

PRESENTACION

1 y 4 litros.

Comuníquese con nuestros representantes comerciales: Tel. (54)(11) 4718-7918

Para información sobre la distribución a todo el país: ventas@petrilac.com.ar

Asesoramiento técnico: 0800-77PETRI (73874) • www.petrilac.com.ar

[f/PetrilacArgentina](https://www.facebook.com/PetrilacArgentina)

PETRILAC®

Líder en protección de superficies