

GUIA PETRILAC

TRATAMIENTO DE MANCHAS EN MADERA

REPINTADO DE CEDRO, MARA, RAULÍ

Es común que cuando se procede al repintado de estas maderas, las partes expuestas al sol sin protección al momento del repintado tomen una coloración muy oscura, rojiza generalmente, con respecto a las que todavía estaban protegidas por barnices o lacas bien adheridos.

Supongamos puertas o portones a los que la acción de la intemperie eliminó su protección, generalmente en su parte inferior, es decir de la mitad hacia abajo, usamos removedor, lija, rasqueta o viruta y dejamos una superficie pareja en cuanto a color para una nueva aplicación; pero no realizamos lo mismo con las superficies en buen estado al mismo momento.

Cuando aplicamos laca o barniz las partes desprotegidas y tratadas se manchan con una coloración roja oscura muy intensa. Es porque la acción de rayos solares produce unas degradaciones y exudaciones que se manifiestan de esta forma.

Este problema aparece inmediatamente por lo cual nos permite detenernos y realizar la consulta pertinente.

En los casos en que hemos intervenido pudimos ver que la aplicación de una mano de **Sellador para Maderas Petrilac** (código QDN P0500) previo a la laca o al barniz impide que se produzca el manchado pudiendo luego continuar con las manos correspondientes del producto de terminación elegido. El **Sellador para Maderas Petrilac** impide el manchado que describimos y además mantiene el color natural del cedro y otros por mucho tiempo.

Debe tenerse especial cuidado en que toda la superficie reciba el Sellador en forma pareja para evitar posibles manchas por omisión de aplicación.

No usar sellador cuando se vaya a aplicar lasures o productos para deck como **Danzke o Xylasol**.

CASOS REALES DE MANCHAS

Madera sin barniz o laca



Madera con barniz o laca sin sellador

